

Rosso Transluzenzfolie B1 Acoustic/ Rosso translucent screening B1 acoustic

Schallabsorbierende Kunststoffolie für Flächenvorhänge. Grundmaterial schwerentflammbar. Hochlichtdurchlässig. Polycarbonatfolie mit Mikroperforation. einseitig fein strukturiert, einseitig sehr fein mattiert. Fertig konfektioniert mit aufgeklebtem Flauschband auf der sehr fein matten Seite (wenn nicht anders angegeben).

Sound absorbing screening film for screen panels. Basic material with low inflammability. Highly translucent. Polycarbonate film. Finely structured on one side, very fine matt-finished on one side. Complete with velcro-strip on top of the fine matt-finished side (unless otherwise stated).

Material/ material Polycarbonatfolie, mattiert bzw. feinstrukturiert/
polycarbonate film, fine matt-finished and finely structured

Artikelnummer/ article number

Breite/ width 900mm 510181

Breite/ width 1000mm 510189

Breite/ width 1100mm 510190

Breite/ width 1200mm 510171

Breite nach Angabe/ width cut to specification 500502

Farben/ colors farblos/ no colour

Dicke/ thickness 420my/ 420microns

max. Breite/ maximum width 1200mm, Zuschnitt nach Angabe/ cut to specification

Länge/ length Zuschnitt nach Angabe/ length cut to specification

Gewicht/ weight 477g/qm 477g/sqm

Dichte/ density 1,41g/kcm

Entflammbarkeit/ inflammability des Ausgangsmaterials/ of basic material
V0-UL94, B1- DIN 4102
perforiertes Material wurde nicht geprüft/
perforated material was not tested



Rosso Transluzenzfolie B1 Acoustic/ Rosso translucent screening B1 acoustic

Perforationsmuster/ pattern of perforation	12x3mm
Lichttransmission/ light transmission	ca.84%
Feuchtraumeignung/ wet room suitability	nicht geeignet/ not suitable
Kanten/edges	kalt geschnitten/ cold cut
antistatische Ausrüstung / antistatic equipment	nicht vorhanden, eine Behandlung mit lösungsmittelfreien Antistatik-Reinigern ist kundenseitig möglich/ none, a treatment with antistatic cleanser containing no solvents can be made by the user
bedruckbar/ printable	durch Rosso Objekte mit geeignetem Digital druckverfahren bis maximal 1150mm Breite/ by Rosso Objekte with suitable digital printing process up to maximum width 1150mm

Rosso Transluzenzfolie B1 Acoustic/ Rosso translucent screening B1 acoustic

Behandeln Sie Rosso Transluzenzfolie mit Vorsicht !

Knicke oder ähnliche Flächenveränderungen durch Transport oder Montage lassen sich nicht wieder entfernen!

Die Folie nur mit sauberen Fingern oder Montagehandschuhen anfassen!

Beim Montieren ohne Handschuhen besteht die Gefahr von Schnittverletzungen.

Wenn Sie die Folie vor der Montage ausrollen, tun Sie dies nur auf einer ausreichend großen, ebenen und sauberen Fläche. Wir empfehlen zur Montage nur den Anfang mit dem Flauschband abzurollen, dieses am Paneelwagen/-roller anzukletten und die Folie dann langsam abzurollen (nicht die Rolle fallen lassen!).

Das Material nur im fest aufgerollten Zustand mit Schutz umhüllt transportieren.

Entfernen Sie Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch. Zur Fleckentfernung Rosso Transluzenzfolie mit einem feuchten Tuch, falls notwendig mit leichter Seifenlauge abwischen. Keine lösungsmittelhaltigen Reiniger wie Spiritus, Glasreiniger oder Scheuermittel verwenden! Kein Spülmittel benutzen.

Bitte diesen Pflegehinweis bitte aufbewahren.

Rosso translucent screening must be handled with care!

It is impossible to remove creases caused by rough handling or transport!

The material should only be touched with clean hands or cotton installation gloves.

Handling the material without gloves can cause injuries by cutting.

If it is necessary to roll out the material prior to installation, this must only be onto a clean and flat surface to minimize the risk of damage.

To install Rosso translucent screening we recommend that only a small part (< 300mm) is unrolled to expose the Velcro tape. Only when this has been attached to the panel carrier/roller should the remainder of the material be slowly unrolled (Do not let it fall down!).

Rosso translucent screening should only be transported tightly rolled and wrapped in a protective cover.

Remove dust with a microfibre cloth. To remove dirt and other marks use a damp cloth with a little soapy water if necessary. Please do not use strong detergents, white spirit, glass cleaner, abrasives or solvents!

Please retain this maintenance information for future reference.

Rosso Transluzenzfolie B1 acoustic/ Rosso translucent screening B1 acoustic


Schallabsorptionsgrad - Messung sound absorption coefficient - measurements

Hersteller/ manufacturer:	Rosso Objekte, Nimbus GmbH Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart
Muster/ specimen:	Rosso Transluzenzfolie B1 acoustic*/ Rosso translucent screening B1 acoustic*
Materialstärke/ material thickness:	420my/ 420 microns
Perforationsmuster/ pattern of perforation:	12x3mm
Lochdurchmesser/ hole diameter:	ca. 0,46mm
Installation/ installation:	frei hängend im Raum/ lost in space

Messung durch Fraunhofer Instituts für Bauphysik, Stuttgart am 16.09.2005

Mesearud by the Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart 09-16-2005.

*Die angegebenen Werte gelten für Farbton weiss (unbedruckt). Farbstellung und Bedruckung können den Schallabsorptionsgrad verändern. Given values are valid for colour white. Colour and printings have influence on the sound absorption.



Rosso Transluzenzfolie B1 acoustic/ Rosso translucent screening B1 acoustic

Schallabsorptionsgrad - Messung
sound absorption coefficient - measurements

Hersteller/ manufacturer:	Rosso Objekte, Nimbus GmbH Sieglestr. 41, 70469 Stuttgart
Muster/ specimen:	Rosso Transluzenzfolie B1 acoustic*/ Rosso translucent screening B1 acoustic*
Materialstärke/ material thickness:	420my/ 420 microns
Perforationsmuster/ pattern of perforation:	12x3mm
Lochdurchmesser/ hole diameter:	ca. 0,46mm
Installation/ installation:	5cm vor Fensternische 200x120x20cm/ 5cm in front of a window bay 200x120x20cm

Messung durch Fraunhofer Instituts für Bauphysik, Stuttgart am 16.09.2005

Measured by the Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart 09-16-2005.

*Die angegebenen Werte gelten für Farbton weiss (unbedruckt). Farbstellung und Bedruckung können den Schallabsorptionsgrad verändern. Given values are valid for colour white. Colour and printings have influence on the sound absorption.

